

<b>คุณสมบัติ</b>	<p>เป็นนํ้ายารองพื้นปูน สำหรับทาบนคอนกรีตหรือปูนฉาบที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออก ซึ่งเมื่อกาด้วยนํ้ายารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ เซเวนอินวัน แล้วจะทำให้ช่วยการยึดเกาะของสีกับหน้า กับพื้นผิวดีขึ้น</p> <p>เหมาะสำหรับเป็นนํ้ายารองพื้นกับสีเก่าบนพื้นผิวปูนฉาบ กระจกแผ่นเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร</p>																																							
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td colspan="2">ทาวุ่นสีน้ำมัน</td></tr><tr><td>เวดสี</td><td colspan="2">ใส ไม่มีสี</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td colspan="2">ชนิดด้าน</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td>10-12</td><td>%</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>12-14</td><td>%</td></tr><tr><td>จุดวาบไฟ</td><td>N/A</td><td>°C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td>-</td><td>กรัม ต่อ ลิตร</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>50-70</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>15-20</td><td>ไมครอน</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>8-9</td><td>ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว</td></tr></table> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยابและรูปทรงของพื้นผิว มีผลต่อการปกคลุมพื้นผิว</p> <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>30</td><td>นาที</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>4</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>7</td><td>วัน</td></tr></table>	ประเภทสี	ทาวุ่นสีน้ำมัน		เวดสี	ใส ไม่มีสี		ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดด้าน		เนื้อสีโดยปริมาตร	10-12	%	เนื้อสีโดยน้ำหนัก	12-14	%	จุดวาบไฟ	N/A	°C	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร	ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	50-70	ไมครอน	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	15-20	ไมครอน	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	8-9	ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30	นาที	ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)	4	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	7	วัน
ประเภทสี	ทาวุ่นสีน้ำมัน																																							
เวดสี	ใส ไม่มีสี																																							
ลักษณะฟิล์มสี	ชนิดด้าน																																							
เนื้อสีโดยปริมาตร	10-12	%																																						
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	12-14	%																																						
จุดวาบไฟ	N/A	°C																																						
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	-	กรัม ต่อ ลิตร																																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	50-70	ไมครอน																																						
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	15-20	ไมครอน																																						
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	8-9	ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว																																						
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	30	นาที																																						
ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ25-30°C)	4	ชั่วโมง																																						
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	7	วัน																																						
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	ไม่มี																																							
<b>วิธีใช้งาน</b>	<p>อุปกรณ์ : แปรงทาสี เครื่องพ่น</p> <p>ตัวเจือจาง : น้ำสะอาด</p> <p>การเจือจาง (%) : ไม่ต้องผสมน้ำ</p> <p>อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนการเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์</p>																																							
<b>ระบบการใช้งาน</b> การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวปูนเก่า	<p>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)</p> <p>บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำขัดล้างด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อรา TOA Microkill ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน</p> <p>บริเวณที่มีรอยแตกร้าวความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตรและไม่แตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วยทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์</p> <p>บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ความกว้างมากกว่า 1 มิลลิเมตรหรือมีการแตกต่อเนื่อง ให้อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซิลแลนท์</p>																																							

ระบบการทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า	ทํานํ้ายารองพื้นปูนกับสีเก่า ทีโอเอ เซเวนอินวัน คอนเทค โพรเมอร์ สูตรน้ำ จำนวน 1 เกี่ยว ทาสีทับหน้าด้วยสี ทีโอเอ เซเวนอินวัน ฟิวเจอร์ คัลเลอร์ ชนิดทิ้งเงาหรือเนียน 2-3 เกี่ยว
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทํางานสีควรทําในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทํากาการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและ รีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนํามา ไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีทํานั้น <b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</b>